

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO BITUMEN SILOLAK</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Bitumen Silolak is een zwarte lak op basis van geselecteerde bitumen. Tenco Bitumen Silolak is zuur en alkali bestendig, vormt een harde maar elastische niet klevende laag.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Bitumen Silolak wordt gebruikt ter bescherming van betonnen sleuf- en andere silo's waarin veevoer wordt opgeslagen. Tenco Bitumen Silolak is ook geschikt voor drinkwaterbakken.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Goede dekking</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Zuur- en alkali-bestendig</li> <li>- Geschikt voor drinkwaterbakken (geen menselijke consumptie)</li> <li>- Niet UV-bestendig, alleen voor niet-dagziend werk</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,92 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op gladde ondergronden: 8 - 10 m <sup>2</sup> /l. Op ruwe ondergronden: 6 - 8 m <sup>2</sup> /l.
Aanbevolen laagdikte	40 - 45 micron
Droogtijden	Stofdroog: 6 uur bij 18°C. Overschilderbaar: 24 uur bij 18°C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRUIK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOG.
Gehalte aan vaste bestanddelen	55,5%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende oude teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor een goede bescherming op nieuw werk tenminste 2 lagen aanbrengen. Bij toepassing op beton de eerste laag met 5 á 10% terpentijn verdunnen om een goede indringing en hechting te bewerkstelligen. Tenco Bitumen Silolak aanbrengen met een kwast,

	<p>bokkenpoot, verfroller of verfspuit. NIET met een zgn. rubbertrekker.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 5 °C.</p>
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine tevens te gebruiken om gereedschap te reinigen.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml, 2500 ml, 10 liter, 25 l, 60 l en 200 l
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>