

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO FERRO ZINK SPRAY	
OMSCHRIJVING	Tenco Ferro zinkspray is op basis van meer dan 97% zink en heeft daarom geen andere grondverf of menie als onderlaag nodig. Geeft een kathodische bescherming tegen weersinvloeden. Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal. De sneldrogende zinklaag vormt een elastische en zelfherstellende film die kan dienen als grondlaag voor alle verfsoorten.
TOEPASSING	Tenco Ferro zinkspray wordt o.a. gebruikt voor het bijwerken van beschadigingen aan staalconstructies en voor de behandeling van uitlaten, plaatwerk van auto's en pijpen (zoals verbindingstukken en bochten) Door de goede elektrische geleiding vooral geschikt voor puntlassen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden - Roestwerend - Vormt een elastische en zelfherstellende zinkfilm die kan dienen als onderlaag voor alle verfsoorten - Hittebestendig tot 350 °C - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Aerosol
Kleur	Volgens de productomschrijving
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Vanwege aerosol niet bruikbaar
Dichtheid bij 20 °C	1,172 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet resp. gering mengbaar
Theoretisch rendement	4 - 6 m ² /l (2 - 3 m ² /l per spuitbus)
Droogtijden	Stof droog na 5 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Zeer licht ontvlambaar. Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.
Gehalte aan vaste bestanddelen	45,5%
GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond vrij maken van vet, vuil en eventueel roest. Niet te behandelende delen afdekken. Vvoor gebruik krachtig schudden tot de kogel in de bus hoorbaar is. Daarna nog ca. 2 minuten goed

	<p>doorschudden. Bij langdurig gebruik ook af en toe schudden tijdens het gebruik. Spuiten op ca. 25 tot 30 cm afstand van het object. Na gebruik de bus omdraaien en het ventiel leegspuiten.</p> <p>Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
WAARSCHUWING	Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Spuitbus nooit doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of gloeiende ontstekingsbronnen. Spuitnevel niet inademen.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl