

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO PARATOL	
OMSCHRIJVING	Tenco Paratol is een sneldrogende zwarte lak, het hecht direct op oude teer- en opgeruwde verflagen, ijzer, hout, steen en beton. Tenco Paratol is tevens een beproefd beschermingsmiddel voor metselwerk en betonnen funderingen die niet in contact komen met direct daglicht. Tenco Paratol is zuur- en alkalibestendig, is eenvoudig aan te brengen en gemakkelijk te onderhouden. Tenco Paratol is beperkt zonlichtbestendig, voor toepassingen in het volle zonlicht adviseren wij u gebruik te maken van de Tenco Houtcoat Zwart of Tenco IJzercoat Zwart.
TOEPASSING	Tenco Paratol is een beschermingsmiddel voor metselwerk en betonnen funderingen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Snelle droging - Zuur- en alkalibestendig - Eenvoudig aan te brengen - Gemakkelijk in onderhoud - Hecht direct op oude teer- en opgeruwde verflagen. Geschikt voor hout, staal, steen en beton
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,89 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op staal: 9 - 11 m ² per liter Op beton of steen: 6 - 8 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product, als afwerklaag (cat A/i): 500 g/l. Als primer (Cat A/h) 750 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	44 %
GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet, vuil, losse roest en

	<p>walshuid. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Paratol aanbrengen met een kwast of verfroller. Vereist aantal lagen: Onbehandelde ondergrond 1 verdunde laag (verdunnen met ca. 8% terpentine) daarna minimaal 3 onverdunde lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan worden voorzien met 1 á 2 onverdunde lagen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C (afhankelijk van de ondergrond)</p>
VERWERKINGSTEMPERATUUR	<p>Op staal min: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV Op hout, beton en steen: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV</p>
VERDUNNING	Terpentine. Gereedschap kan met terpentine gereinigd worden.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl