

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCOVLOER BETONVERF WATERBASIS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Grote slijtvastheid is de belangrijkste eigenschap van TencoVloer acryl betonverf dekkend, maar ook de bestendigheid tegen vet en vuil. Het beste van het beste voor vloeren van garages, terrassen, tegelpaden, kelders, balkons enz. Praktisch reukloos, sneldrogend en zeer decoratief. Zijdeglanzend.
<b>TOEPASSING</b>	Gebruik TencoVloer voor bescherming en verfraaiing van garages, kelders, balkons, terrassen, tegelpaden en betonpalen. Ook geschikt voor asfalt. TencoVloer beschermt tegen slijtage, cementstof en vervuiling. TencoVloer is decoratief, zijdeglanzend, sneldrogend en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sneldrogend</li> <li>-Gemakkelijke verwerking</li> <li>-Ook geschikt voor asfalt</li> <li>-Goede dekking en vloeïing</li> <li>-Weervast</li> <li>-Kleurvast</li> <li>-Praktisch reukloos</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Grijs
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,21 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	8 - 11 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	25 micron
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C. Ingebruikname van behandelde oppervlakken na 48 uur, garages na 6 dagen.
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL</b> Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/i); 140 g/l. Dit product bevat maximaal 140 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en vuil zijn. Vers beton 4 tot 6 weten laten drogen alvorens te behandelen. TencoVloer aanbrengen met een kwast of verfroller. Bij nieuw werk de eerste laag verdunnen met 5 tot 10% water. Controleer vooraf de hechting van TencoVloer op een klein vlak. Niet geschikt voor gevulde of anderszins verdichte betonvloeren.</p> <p><b>Vereiste lagen:</b> Onbehandeld beton 3 lagen. Voor onderhoud 1 á 2 lagen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Water, tevens te gebruiken voor het reinigen van gereedschap.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	750 ml, 2500 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>